

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛОВ ГРУППЫ

Лак Decoglass 2K PUSP-EP глянцевый бесцветный

Тип: Двухкомпонентный полиуретановый лак

Назначение: Лак для декоративной окраски стекла.

Физические данные:

Вязкость лака при 20°C в сек : 24-25

Удельный вес в г/см³: 1,0-1,03

Сухой остаток (весов), % : 56,5%

Цвет: по запросу

Внешний вид: глянцевый (блестящий)

Применение:

	Смешивание	Количество в весовых частях
Основа	Лак Decoglass 2K PU глянцевый	100
Отвердитель	Отвердитель Decoglass PU	50
Разбавитель	Разбавитель Decoglass PU	50-60

Вязкость готовой смеси при 20°C в сек.: 16-18

Сухой остаток смеси, % весов.: 55%

Жизнеспособность: 8 часов

Подготовка подложки:

1. Обжиг.
2. Обезжиривание.

НАНЕСЕНИЕ: пневмо- и электростатическое распыление.

СУШКА: 15 мин. при 180°C на поверхности стекла.

Хранение: 12 месяцев в герметичной упаковке производителя.