

Лак Decoglass 2K PUSP-EP матовый

Тип: Двухкомпонентный полиуретановый лак

Назначение: Лак для декоративной окраски стекла.

Физические данные:

Вязкость при 20°C в сек : 85-90 (по воронке ВЗ 4 мм)

Удельный вес в г/см³: 1,02-1,05

Сухой остаток (весов), % : 56,5%

Цвет: по запросу

Внешний вид: матовый

Применение:

	Смешивание	Количество в весовых частях
Основа	Лак Decoglass 2K PU матовый	100
Отвердитель	Отвердитель Decoglass PU	40
Разбавитель	Разбавитель Decoglass PU	20-30

Вязкость смеси при 20°C в сек.: 20-22 (по воронке ВЗ 4 мм)

Сухой остаток смеси, % весов.: 55%

Жизнеспособность: 8 часов

Подготовка подложки:

1. Обжиг.
2. Обезжиривание.

НАНЕСЕНИЕ: пневмо- и электростатическое распыление.

СУШКА: 15 мин. при 180°C на поверхности стекла.

Хранение: 6 месяцев в герметичной упаковке производителя.